


Mayor
CERÁMICA

INSTALLATION GUIDE

MANUAL DE COLOCACIÓN





PROCEDURE FOR PLACEMENT PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN

IMPORTANT! BEFORE STARTING INSTALLATION.

- Verify that the received material is what the customer ordered.
- Ensure that there are no important physical defects (in 1st quality material).
- It is recommended to mix pieces from several boxes when setting.
- Claims will not be accepted when the above conditions have not been fulfilled and the material has been installed.

THE BOX REFERENCE WILL BE NECESSARY FOR ANY CLAIM

¡AVISO IMPORTANTE! ANTES DE LA PUESTA EN OBRA.



- Verificar que la calidad que figura impresa en el embalaje se corresponde con la del material solicitado.
- Verificar la ausencia de defectos visibles (baldosas de 1^a calidad).
- Se requiere, al colocar, mezclar piezas de varias cajas.
- No se admitirán reclamaciones de problemas derivados del incumplimiento de estas premisas cuando el material ya esté colocado.

PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN ES NECESARIA LA REFERENCIA DE LA CAJA





BASE PIECES PLACEMENT ■■■
COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS BASE ■■■


22.5x90 | 19.4x120 | 20x120 | 29.5x120




31x83 | 37.5x75 | 60x120



15x15 | 18x18 | 60x60 | 75x75 | 90x90



15x15 | 18x18 | 60x60 | 75x75 | 90x90



■ PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN

PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES

- Cemento de agarre
- Nivel manual y elementos de medición necesarios
- Cuñas de nivelación
- Crucetas
- Pasta de rejunte
- Paleta
- Llana dentada
- Productos de limpieza

COMPROBAR LA CORRECTA NIVELACIÓN DEL SOPORTE

En terrazas y espacios exteriores es muy importante evacuar el agua correctamente para evitar que ésta quede estancada en la superficie. Cerámica Mayor recomienda lo siguiente:

- Imprescindible dar una pendiente mínima que esté comprendida entre el 1-3%.
- Se deberán colocar los suficientes canales sumideros para que no existan problemas de evacuación de aguas pluviales.
- El terreno tendrá que estar correctamente impermeabilizado y drenado para evitar el ascenso del agua por capilaridad.
- Se deberá de utilizar mortero de nivelación, también conocido como autonivelante con el fin de obtener un soporte sólido preparado para recibir las piezas de gres porcelánico.

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

Se deberá de comprobar que la superficie esté exenta de restos de otros materiales tales como residuos de cemento, grasas, polvo, etc.

REPLANTEO DE LA SUPERFICIE

Con el fin de aprovechar al máximo el material cerámico se deberá de establecer una línea principal a partir de la cual se iniciará la colocación. En el replanteo se tendrán que tener en cuenta:

- Juntas perimetrales: Tendrá que ser > 5,00mm.
- Juntas estructurales: Deberán de coincidir con las juntas estructurales del edificio y serán como mínimo de 10mm y tendrán que ser de un material flexible.
- Junta de partición: En áreas entre 20-30m² o 6-8ml se requerirá de una junta de partición de > 5,00mm.

- Juntas de colocación: Para la colocación de Material Rectificado se requiere una junta de colocación >2,50 mm. Para la colocación de Material No Rectificado se requiere una junta de colocación >4,00mm, y además, se colocarán de forma trabada o en espiga [no se colocarán a más de $\frac{1}{4}$ de su dimensión]

ELECCIÓN Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE AGARRE

El material adhesivo a utilizar será cemento cola flexible C-2 TE S2 apropiado para la instalación de pavimento de gres porcelánico.

C: Adhesivo cementoso

2: Adhesivo mejorado

T: Adhesivo con deslizamiento reducido

E: Adhesivo con tiempo abierto ampliado

S2: Adhesivo altamente deformable

Una vez preparada la mezcla siguiendo las instrucciones del fabricante del producto, extenderemos con la ayuda de una llana dentada el cemento de agarre sobre la superficie previamente compacta y nivelada.

Se deberá extender también cemento de agarre en la parte posterior de la pieza con una llana dentada, generando de esta forma un doble encolado.

INSTALACIÓN DE LA PIEZA CERÁMICA

Con la ayuda de una maza de goma flexible se fijará la baldosa cerámica eliminando posibles burbujas de aire producidas por el material de agarre.

ELECCIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE REJUNTE

El material de rejunte a utilizar en las juntas perimetrales, juntas de colocación y juntas de partición sera rejuntado cementoso mejorado tipo CG2.

Una vez preparada la mezcla, siguiendo las instrucciones del fabricante del producto, extenderemos el material de rejuntado entre la separación de las piezas y se fijará con la ayuda de una llana de rejuntado.



Es muy importante que, tras el rejuntado, se realice una buena limpieza para eliminar residuos y suciedad en general de la obra.

Hay que tener en cuenta que los productos de limpieza con agentes especiales no son necesarios e incluso pueden causar problemas a largo plazo ya que pueden depositar capas pegajosas de grasa, cera o plástico que tienen un efecto negativo en la apariencia, higiene, antideslizamiento y limpieza.

Los siguientes principios básicos se aplican al proceso de limpieza:

- Selección de un agente de limpieza adecuado.
- Esperar el tiempo necesario para que el agente de limpieza se filtre debajo de la suciedad y la afloje.
- Ayudar mecánicamente a este proceso mediante cepillos o métodos de limpieza apropiados. No utilizar en ningún caso almohadillas o cepillos con superficies abrasivas.
- Limpiar a fondo, enjuagar o aspirar la suciedad suelta.

Si con el transcurso del tiempo se observa una superficie de aspecto plástico con mayor dificultad para mantenerse, limpia de forma general, suele deberse a la formación de una capa superficial. Esta capa resulta difícil de eliminar con la fregona convencional, por lo que, para eliminarla y conseguir la superficie orginal, se debe emplear una disolución ligeramente ácida (añadir sulfumán en una proporción 5% en agua) y ejercer una frotación más intensa (cepillo de púas de plástico duro). Aclarar con suficiente agua para eliminar la suciedad desincrustada.

No conviene utilizar agentes de limpieza que contengan ceras, ya que terminan formando una película sobre la baldosa que favorece la absorción y retención de sustancias extrañas, originando manchas fácilmente detectables y más difíciles de eliminar con la limpieza ordinaria.

Si se forman incrustaciones de jabón o de carbonatos del agua, conviene efectuar limpiezas periódicas con un producto detergente adecuado, dejándolo en reposo durante unos minutos antes de proceder a su eliminación.

El empleo de un mocho de microfibras y agua muy caliente favorecerá el secado de la superficie y minimizará la creación de una capa superficial sobre la baldosa (esta capa superficial facilita el posterior marcado de las huellas y una mayor propensión a captar la suciedad).

Para limpiezas extraordinarias, por ejemplo, las que son necesarias sobre superficies que han estado abandonadas de la limpieza mucho tiempo, se deben emplear detergentes en polvo o líquidos, frotando con una esponja o estropajo.

Especial atención a las juntas entre baldosas, que deberán restaurarse en caso de falta de integridad o estanqueidad, con sellantes adecuados. No es aconsejable la utilización de cuchillas o espátulas metálicas sobre la superficie vidriada ni el uso de productos concentrados sin haber probado antes en una parte no a la vista del material para confirmar la resistencia química del pavimento.

Accidentalmente, nos podemos encontrar con que el pavimento o revestimiento cerámico se manche por acción de alguna sustancia de diversa naturaleza. Existen procedimientos físicos

y químicos para la eliminación de manchas, debiéndose adoptar el más adecuado según el tipo de baldosa y naturaleza de la mancha.

A continuación, como ejemplo, se exponen algunos productos adecuados para el tratamiento de determinadas manchas según su naturaleza:

- Adhesivo cementoso: Detergente ácido.
- Restos de junta: Detergente ácido.
- Manchas orgánicas: Detergente alcalino.
- Pintura de rotulador: Disolvente (aguarrás, acetona, etanol).
- Restos de goma: Detergente alcalino, disolvente.
- Manchas de lápiz: Goma de borrar blanda.
- Grasa y mugre: Bicarbonato y agua.
- Tintas, mercromina: Solución diluida de hipoclorito sódico (lejía).
- Yodo o bromo: Detergente ácido, agua oxigenada o solución diluida de hipoclorito sódico (lejía), amoniaco.
- Sangre: Detergente ácido, agua oxigenada o solución diluida de hipoclorito sódico (lejía).
- Café, té, alimentos, fruta, zumo o cosméticos: Detergente normal disuelto en agua caliente con agua oxigenada o hipoclorito sódico (lejía).
- Restos de silicona: Cuchilla para limpiar vitrocerámica en superficies lisas y que no sean susceptibles de rayado. Para superficies con relieve o brillantes delicadas frente al rayado, se puede utilizar una mezcla de acetona y éter a partes iguales, aplicar sobre la silicona y esperar a que se desprenda.
- Alquitrán, betún, salpicaduras de pintura, residuos de juntas de expansión: Disolvente (aguarrás, acetona, etanol, gasolina).
- Resinas epoxídicas: Decapantes o agentes de limpieza especiales.

Cuando no se conozca la naturaleza de la mancha conviene realizar pruebas con diferentes detergentes, enjuagando la superficie con agua y secándola después de cada prueba. Puede resultar eficaz repetir el tratamiento varias veces o emplear agua caliente para favorecer la reacción. En cualquier caso, conviene consultar la ficha técnica del producto limpiador. Limpiar las superficies antideslizantes mejor con cepillo o limpiadores de alta presión o vapor.

NO SE DEBEN EMPLEAR EN LA LIMPIEZA PERIÓDICA SISTEMAS ROTATIVOS O MECÁNICOS CON ABRASIVOS DE DISTINTA NATURALEZA, YA QUE PUEDEN MODIFICAR EL BRILLO INICIAL, SEGÚN INTENSIDAD DEL TRATAMIENTO E INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS, SEGÚN PRESIÓN Y ABRASIVO UTILIZADO, DETERIORAR LA SUPERFICIE Y REDUCIR LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO.

Los agentes de limpieza, dispositivos y procedimientos deben ser adecuados para el tipo de suciedad y el área de aplicación. Los restos de agentes de limpieza o desinfección pueden hacer que la superficie del piso sea resbaladiza y debe lavarse completamente. Los agentes de limpieza formadores de película también tienen un efecto negativo sobre la resistencia al deslizamiento. De igual manera, las aguas con mucha cal producen sedimentación sobre las baldosas y puede resultar en que la superficie quede resbaladiza, por lo que deben limitarse con mayor frecuencia de limpieza o con la instalación de descalcificaciones para el agua con cal.

PREPARATION OF MATERIALS

- Grip cement
- Spirit level and measuring elements
- Levelling wedges
- Auto-levelling spacers
- Grouting material
- Trowel
- Serrated trowel
- Cleaning products

CHECK THE CORRECT LEVELLING OF THE SUPPORT

On terraces and outdoor spaces it is very important to drain water correctly to prevent it from stagnating on the surface. Cerámica Mayor recommends the following:

- It is essential to provide a minimum slope of between 1-3%.
- Sufficient drainage channels should be installed to avoid rainwater drainage problems.
- The ground must be properly waterproofed and drained to prevent water rising by capillary action.
- Levelling mortar or also known as self-levelling mortar must be used to achieve a solid substrate ready to receive the stoneware tiles.

SURFACE CLEANLINESS

The surface must be checked to ensure that it is free of other materials such as cement residues, grease, dust, etc.

LAYING OUT THE SURFACE.

In order to avoid the wastage of material, a main line should be established from which the tile installation will begin. In the layout, the following must be taken into account:

- Perimeter joints: These should be > 5.00mm.
- Structural joints: These shall coincide with the structural joints of the building and shall be at least 10mm and be made of a flexible material.
- Partition joint: In areas between 20-30m² or 6-8ml a partition joint of

> 5.00mm will be required.

- Tile joints: For the installation of Rectified Material, a tile joint >2.50mm is required. For the installation of Not Rectified Material is necessary a tile joint >4.00mm, and in addition, they shall be installed in a random laying or herringbone manner (they shall not be installed at more than $\frac{1}{4}$ of their dimension).

CHOICE AND INSTALLATION OF THE BONDING MATERIAL

The adhesive material to be used shall be C-2 TE S2 flexible cementitious adhesive suitable for the installation of porcelain stoneware flooring.

C: Cementitious adhesive

2: Improved adhesive

T: Reduced slip adhesive

E: Adhesive with extended open time

S2: Highly deformable adhesive

Once the mixture has been prepared according to the product manufacturer's instructions, spread the bonding cement on the previously compacted and levelled surface with the help of a notched trowel.

The bonding cement should also be spread on the back of the workpiece with a notched trowel, thus creating a double bond.

INSTALLATION OF THE CERAMIC TILE

With the help of a flexible rubber mallet, the ceramic tile will be fixed, eliminating possible air bubbles produced by the bonding material.

CHOICE AND INSTALLATION OF GROUT.

The grout material to be used in the perimeter joints, tile joints and partition joints shall be CG2 type improved cementitious grout.

Once the mixture has been prepared, following the product manufacturer's instructions, spread the grout between the separation of the pieces and fix it with the help of a grout trowel.



To finish this process, it is very important that after grouting, a good cleaning is carried out to remove residues and dirt in general from the building site. It is important to note in this process that cleaning agents with special care products are not necessary and can even cause problems in the long run as they can deposit sticky layers of grease, wax or plastic that have a negative effect on appearance, hygiene, slip resistance and cleanliness. The following basic rules should be applied to the cleaning process:

- Select the best suitable cleaning product.
- Give it the enough time to penetrate and dissolve the dirt.
- It is recommended to use mechanical methods to help in the cleaning process like brush or mop. Avoid abrasive brushes that could damage the surface.
- Last part is to wash away with plenty clean water all the dirt and remains of cleaning product.

If, over time, a plastic-looking surface becomes more difficult to keep clean, this is usually due to the formation of a surface layer. This layer is difficult to remove with a conventional mop, so to remove it and achieve the original surface, use a slightly acidic solution (add 5% acid-based cleaning in water) and scrub more intensely (with a hard plastic bristle brush).

Subsequently rinse with sufficient water to remove the dirt. It is not recommended to use cleaning agents that contain waxes in their composition, as they end up forming a film on the ceramic tile that favours the absorption and retention of foreign substances, causing stains that are easily detectable and more difficult to remove with ordinary cleaning operations. If soap or carbonate deposits are formed in the water, it is convenient to clean periodically with a suitable detergent product, leaving it to stand for a few minutes before removing it.

The use of a micro-fibre mop and very hot water will favour the drying of the surface and minimise the creation of a surface layer on the tile (this surface layer facilitates the subsequent marking of footprints and a greater probability of dirt pick-up).

For extraordinary cleaning, for example, on surfaces that have been neglected for a long time, powder or liquid detergents should be used, applied by rubbing with a sponge or scouring sponge.

Special attention should be paid to the joints between tiles, which should be restored in case of lack of integrity or watertightness, with suitable sealants. It is not advisable to use metal blades or trowels on the glazed surface. It is also not recommended to use concentrated products without first testing this product on an unexposed part to confirm the chemical resistance of the tiles.

Accidentally, we may find that the ceramic floor or wall tile is stained by the action of one or more substances of different kinds. There are physical and chemical procedures for removing stains and incrustations, and the most suitable one should be adopted according to the type of tile and the nature of the stain.

The following are some examples of products that can be used to treat certain stains depending on their nature:

- Cementitious adhesive: Acid detergent
- Joint residues: Acid detergent
- Organic stains: alkaline detergent
- Marker pen paint: Solvent (turpentine, acetone, ethanol)
- Gum residues: Alkaline detergent, solvent
- Pencil smudges: Soft eraser
- Grease and grime: Baking soda and water
- Inks, mercurochrome: diluted sodium hypochlorite solution (bleach)
- Iodine or bromine: Acid detergent, hydrogen peroxide or dilute sodium hypochlorite solution (bleach), ammoniac.
- Blood: Acid detergent, hydrogen peroxide or dilute sodium hypochlorite solution (bleach).
- Coffee, tea, food, fruit, juice or cosmetics: Normal detergent dissolved in hot water with hydrogen peroxide or sodium hypochlorite (bleach).
- Silicone residues: Blade for cleaning glass ceramic on smooth surfaces that are not susceptible to scratching.
- For embossed or shiny surfaces that are sensitive to scratching, a mixture of equal parts of acetone and ether can be used, applied to the silicone and allowed to come off.
- Tar, bitumen, paint splashes, expansion joint residues: Solvent (turpentine, acetone, ethanol, petrol).
- Epoxy resins: Paint strippers or special cleaning agents.

When the nature of the stain is not known, it is better to test with different detergents, washing the surface with water and drying it after each test. In other cases, it may be effective to repeat the treatment several times or to use hot water to encourage the reaction. In any case, it is important to consult the technical data sheet of the cleaning product. Non-slip surfaces are best cleaned with a brush or with high-pressure or steam cleaners.

WE SHOULD NOT USE CLEANING MACHINES (ABRASIVE MECHANICAL BRUSHES) PERIODICALLY FOR THE CLEANING PROCESS AS THIS MAY AFFECT TO INITIAL GLOSS OF THE SURFACE OR COULD EVEN DAMAGE THE TILE PROPERTIES LIKE THE SLIP RESISTANCE .

The cleaning agent, cleaning device and cleaning process must be suitable for the type of contamination and the area of use. Residues of cleaning or disinfecting agents can make the floor surface slippery and should be thoroughly washed off. Cleaning agents that create a coating also have a negative effect on slip resistance. In the same way, water with significant amounts of limescale causes sedimentation on the tiles, which can result in a slippery floor surface, so that incrustations must be limited, possibly by more frequent cleaning or by installing descalers for the cleaning water.



STEP FITTING INDICATIONS

MONTAJE DE PELDAÑOS



SETTING-OUT ON SITE

We recommend to ensure that all the tiles fit properly at the stairs.
At this point, it is important to consider all the necessary joints: expansion joints, perimeter joints, tile-to-tile joints and structural joints.

PLANIFICACIÓN

Nos aseguraremos de que las medidas de nuestro material encajan en la escalera.
Debemos tener en cuenta todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación, y de colocación.



SURFACE AND ADHESIVE METHOD

The support surface should be well-formed, clean and dry.
The adhesive is spread both, on the back side of the step tile and on the support. Then, the step tile should be positioned completely resting on the support.

SUPERFICIE Y ENCOLADO

La superficie debe estar bien conformada y seca.
Eliminamos cualquier resto de suciedad.
El adhesivo se extiende sobre el escalón de obra y sobre el peldaño. A continuación, colocamos el peldaño totalmente apoyado sobre la escalera.



IMPORTANT

We recommend to use appropriate bonding materials: the adhesive should be high-adherence and flexible and the grouting paste should be waterproof and elastic. The level should be checked and adjusted.


IMPORTANTE

Para una correcta instalación de los peldaños es necesario utilizar junta elástica impermeable y cemento cola flexible. Comprobamos las piezas y ajustamos los niveles.

1. Waterproof elastic joint
Junta elástica impermeable

2. Good edge consolidation
Buena consolidación de la arista

3. Flexible glue cement
Cemento cola flexible




JOINTS

We recommend to use a tile-to-tile joint between 6 and 10mm.

The tile-to-tile joint must be installed every 4.80 meters.

JUNTAS



Recomendamos utilizar juntas de dilatación entre peldaños de 6 a 10 mm
La junta de dilatación debe colocarse cada 4.80 metros.



Skirting board applications
El rodapié como solución para zanquines



9x45 Rodapié
x2











PIECES DIMENSIONS

DIMENSIONES DE LAS PIEZAS




Skirting board Rodapié
9x45
0.9 cm



**Recto Step 33x120**


Peldaño Recto 33x120

► 47.2x12.9 in. | 33x120 cm
↓ 0.43 in. | 1.1 cm
→ 1.33 in. | 3.4 cm

**Complete Step 33x120**

Peldaño Completo 33x120

► 47.2x12.9 in. | 33x120 cm
↓ 0.94 in. | 2.4 cm

**Window sill 18x50**

Vierteaguas 18x50

► 7.08x19.68 in. | 18x50 cm
↓ 0.43 in. | 1.1 cm
→ 1.26 in. | 3.2 cm





TECHNICAL INFORMATION OF THE BASES

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS BASES

Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión		EN ISO 10545-7	PEI IV-V
Frost resistance Resistencia a la helada		EN ISO 10545-12	✓
Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico		EN ISO 10545-9	✓
Modulus of rupture Resistencia a la flexión		EN ISO 10545-4	>23N/mm ²
Antislip Antideslizante		DESLIZAMIENTO	UNE 41901 Clase 3
Antislip Antideslizante		Antislip Antideslizante	DIN 51130 R11
Antislip Antideslizante		Antislip Antideslizante	DIN 51097 Clase C
Noiseless overflowing systems Silenciosos sistemas desbordantes		Attenuate water shock Atenúan el choque del agua	✓
Comfortable Cómodo		Comfortable to touch Cómodo al tacto	✓
Safety, without blind spots Seguro, sin puntos ciegos		Safe Seguro	✓



Stain resistance Resistencia a las manchas		EN ISO 10545-14	5
Chemical resistance Resistencia química		EN ISO 10545-13	GA/GLA/GHA
Scratch resistance Resistencia al rayado		UNE 67101	9
Water absorption Absorción de agua		EN ISO 10545-3	<0,5%
Fire resistance Resistencia al fuego		CLASE A1fl Sin necesidad de ensayo (Decisión 96/603/ECC Modificada)	✓
Impact resistance Resistencia al impacto		EN ISO 10545-5	✓
Dimensional tolerance Tolerancia dimensional		Dimensional tolerance Tolerancia dimensional	✓
Long life product Producto de larga vida		Pieces do not suffer deterioration Las piezas no sufren deterioro	✓
Easy maintenance Fácil mantenimiento		Material easy to clean Material de fácil limpieza	✓
Integral aesthetics for indoor and outdoor Estética integral para interior y exterior		Without cutting areas, only one design Sin espacios cortados, solo un diseño	✓






PROCEDURE FOR CERAMIC PIECES PLACEMENT IN POOLS


MANUAL DE COLOCACIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS EN PISCINAS

Once we have prepared the pool shell, Cerámica Mayor suggests the following steps to achieve a correct execution in the placement of special pieces for pool edges.




Incorrect alignment of pieces. Incorrect placement of pieces can cause breakage in pieces.

Una colocación incorrecta puede producir roturas en las piezas.




Correct alignment of the pieces. These pieces must be cut and adjusted on-site.

Alineación correcta de las piezas. Estas piezas se deberán de cortar y ajustar en obra.



The grate should never be placed without joints due to the contractions and dilatations that pieces may suffer. Besides, the rubber provided by Cerámica Mayor must be always used to avoid vibrations.


Nunca se debe de colocar la rejilla sin junta debido a las contracciones y dilataciones que pueden sufrir las piezas. Además, es obligatorio la colocación de la goma proporcionada por Cerámica Mayor para evitar vibraciones.



The grate must be placed over the edge and support lips, and always with the rubber provided by Cerámica Mayor. Flexible, watertight and anti-acid tail mortar must be used for correct edge and support placement.


La rejilla deberá apoyar en las pestañas del borde y del soporte, colocando siempre la goma proporcionada por Cerámica Mayor. Se debe emplear mortero cola flexible, estanco y antiácido para la colocación del borde y soporte.

Una vez se haya ejecutado el vaso de la piscina y preparado el soporte para recibir el material cerámico, Cerámica Mayor sugiere seguir los siguientes pasos para conseguir una correcta ejecución en la colocación de las piezas especiales de borde.



The placement of the pieces must start from the corners to the center of each side, keeping the alignment of the pieces.

La colocación de las piezas deberá de empezar de los extremos hacia el centro de cada uno de los lados, manteniendo la linealidad de las piezas.




The expansion joints are very important to ensure correct ceramic pieces placement and in order to avoid possible breakages. Ceramica Mayor recommends:

- Open joint minimum 4 mm size
- Closed joint minimum 4 mm size
- Expansion joint


Las juntas son muy importantes en la colocación de las piezas para evitar posibles roturas. Cerámica Mayor recomienda:

- Junta abierta mínima 4mm
- Junta cerrada mínima 4mm
- Junta de dilatación



Ceramica Mayor suggests that the edge pieces never protrude more than 2 cm beyond the vertical wall of the pool shell.

Cerámica Mayor sugiere que la pieza de borde no sobresalga más de 2cm respecto el paramento vertical del vaso de la piscina. Un excesivo vuelo de la pieza podrá provocar una rotura en la misma.



We also recommend placing an expansion joint between the edge pieces and terrace pieces to absorb possible contractions and dilatations. Moreover, every 25 sqm or 5 lineal metres, expansion joints must be placed to avoid ceramic pieces breakages.


Recomendamos colocar una junta de dilatación entre el borde y la terraza para absorber las posibles contracciones y dilataciones. Además, cada 25m² o 5 ml colocar la junta de dilatación para evitar las roturas de piezas cerámicas.






DIFFERENT EDGE CORNER SOLUTIONS

DIFERENTES SOLUCIONES PARA EL BORDE DE PISCINA





UNDERWATER RADIOUS *RADIO BAJO EL AGUA*



OUTSIDE EDGE RADIOUS *RADIO DEL BORDE EXTERIOR*



CURVED CORNERS ESQUINAS CURVAS








POOL EDGES
BORDES DE PISCINA

CRETA





CRETA EDGE
BORDE CREA
BPCR 0000 33x50

OVERFLOWING





Enamelled on three sides
Esmaltado a 3 caras



CERAMIC DRAIN GRATE
REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA
RJ67 0000 25x50x2.2

Drain - Desagüe: >19.4m³/hora
Grate Rubber 9710 included
Goma p/Rejilla 9710 incluida



ANTISHOCK Worldwide Patent
 Patente Mundial



Component: Grate rubber
Componente: Goma p/rejilla
Art. 9710



GRATE SUPPORT
SOPORTE P/REJILLA
BSCA 0000 18x50



Technical information Información técnica

MONOBLOCK ONE PIECE, WITHOUT GLUED
UNA PIEZA, SIN PEGADO



UNE 41901
CLASE 3



EN ISO 10545-12
✓



DIN 51130
R11



DIN 51097
CLASE C



EN ISO 10545-13
GA / GLA / GHA



LONG LIFE
LARGA VIDA




EASY CLEAN
FÁCIL LIMPIEZA




Available colors
Colores disponibles

Stromboli LIGHT	Woods ARCTIC	Cupira HUESO	Lao BONE	Cements SNOW	Crosscut CLOUD
Stromboli CREAM	Woods OLIVO	Cupira MARENKO	Lao SAND	Cements WARM	Sea Rock MARFIL
Stromboli SILVER	Woods NORDIC	Cupira MULTI	Lao ASH	Cements SMOKE	Sea Rock CARAMEL

Overflowing curved solution
Solución curva desbordante



Skimmer curved solution
Solución curva skimmer



CRETA EDGE CORNER PACK (2pcs)

PACK ESQUINA BORDE CRETA (2pcs)

- ① BPCR EI00 33x50
- ② BPCR EE00 33x50



Can be used with drain grates RJ67, RJ55 and RJ70

Compatible con las rejillas RJ67, RJ55 y RJ70


DRAIN GRATE CORNER PACK RJ67

PACK ESQUINA REJILLA DRENAJE RJ67

- ③ RJ67 E000 25x50



Overflowing corner solution
Solución esquina desbordante



CRETA CURVED EDGE


BORDE CURVO CRETA

- ① BPCR RI00
- ② BPCR RE00

Can be used with drain grates RJ67 and RJ55

Compatible con las rejillas RJ67 y RJ55



Skimmer corner solution
Solución esquina skimmer




CURVED CERAMIC DRAIN GRATE RJ67

REJILLA CERÁMICA CURVA RJ67

- ③ RJ67 RI00
- ④ RJ67 RE00



Creta detail system
Detalle sistema Creta



- 1 Borde Creta (BPCR 0000)
- 2 Rejilla Cerámica (RJ67 0000)
- 3 Base
- 4 Junta de dilatación
- 5 Porexpan
- 6 Mortero de agarre

- 7 Solera de hormigón
- 8 Revestimiento interior piscina
- 9 Hormigón vaso piscina
- 10 Impermeabilización elástica
- 11 Revoco de regularización
- 12 Pasta de rejuntar


- 13 Junta de expansión
- 14 MDCA I000
- 15 Goma rejilla
- 16 Borde soporte canarias (BSCA 0000)




SAMOA



SAMOA EDGE
BORDE SAMOA
BPSA 0000 50x120



💧 Glazed on three sides
Esmaltado a 3 caras



Technical information Información técnica

MONOBLOCK ONE PIECE, WITHOUT GLUED
UNA PIEZA, SIN PEGADO



UNE 41901
CLASE 3



EN ISO 10545-12
✓



DIN 51130
R11



DIN 51097
CLASE C



EN ISO 10545-13
GA / GLA / GHA



LONG LIFE
LARGA VIDA



EASY CLEAN
FÁCIL LIMPIEZA



Available colors
Colores disponibles



Lao ASH



Lao SAND



Lao BONE



Crosscut PETRA




Crosscut CLOUD




Stromboli LIGHT

Skimmer corner solution
Solución esquina skimmer





Skimmer curved solution
Solución curva skimmer




SAMOA EDGE CORNER PACK (2pcs)
PACK EQUINA BORDE SAMOA (2pcs)
① BPSA EI00 50x120
② BPSA EE00 50x120

SAMOA CURVED EDGE
BORDE CURVO SAMOA
① BPSA RI00
② BPSA RE00



Samoa detail system
Detalle sistema Samoa




- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 Borde Samoa (BPSA 0000) | 6 Hormigón formación pendientes | 11 Revoco de regularización |
| 2 Base | 7 Solera de hormigón | 12 Pasta de rejuntar |
| 3 Junta de dilatación | 8 Revestimiento interior piscina | 13 Junta de expansión |
| 4 Porexpan | 9 Hormigón vaso piscina | 14 MDCA I000 |
| 5 Mortero de agarre | 10 Impermeabilización elástica | |

MAUI




MAUI EDGE
BORDE MAUI
BPMA 0000 33x50

OVERFLOWING





Enamelled on three sides
Esmaltado a 3 caras



CERAMIC DRAIN GRATE
REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA
RJ67 0000 25x50x2.2

Drain - Desagüe: >19.4m³/hora
Grate Rubber 9710 included
Goma p/Rejilla 9710 incluida



ANTISHOCK Worldwide Patent
Patente Mundial



Component: Grate rubber
Componente: Goma p/rejilla
Art. 9710



GRATE SUPPORT
SOPORTE P/REJILLA
BSCA 0000 18x50



Technical information Información técnica

MONOBLOCK ONE PIECE, WITHOUT GLUED
UNA PIEZA, SIN PEGADO



UNE 41901
CLASE 3



EN ISO 10545-12



DIN 51130
R11



DIN 51097
CLASE C




EN ISO 10545-13
GA / GLA / GHA



LONG LIFE
LARGA VIDA



EASY CLEAN
FÁCIL LIMPIEZA



Available colors
Colores disponibles



Stromboli LIGHT




Stromboli CREAM




Stromboli SILVER

Overflowing curved solution
Solución curva desbordante



Skimmer curved solution
Solución curva skimmer



MAUI EDGE CORNER PACK (2pcs)

PACK ESQUINA BORDE MAUI (2pcs)

- ① BPMA EI00 33x50
- ② BPMA EE00 33x50



Can be used with drain grates RJ67, RJ55 and RJ70

Compatible con las rejillas RJ67, RJ55 y RJ70


DRAIN GRATE CORNER PACK RJ67 (2pcs)

PACK ESQUINA REJILLA DRENAJE RJ67 (2pcs)


- ③ RJ67 E000 25x50



Overflowing corner solution
Solución esquina desbordante



Skimmer corner solution
Solución esquina skimmer



MAUI CURVED EDGE

BORDE CURVO MAUI

- ① BPMA RI00
- ② BPMA RE00



Can be used with drain grates RJ67 and RJ55

Compatible con las rejillas RJ67 y RJ55


CURVED CERAMIC DRAIN GRATE RJ67

REJILLA CERÁMICA CURVA RJ67

- ③ RJ67 RI00
- ④ RJ67 RE00



Maui detail system
Detalle sistema Maui



- 1 Borde Maui (BPMA 0000)
- 2 Rejilla Cerámica (RJ67 0000)
- 3 Base
- 4 Junta de dilatación
- 5 Porexpan
- 6 Mortero de agarre

- 7 Solera de hormigón
- 8 Revestimiento interior piscina
- 9 Hormigón vaso piscina
- 10 Impermeabilización elástica
- 11 Revoco de regularización
- 12 Pasta de rejuntar



- 13 Junta de expansión
- 14 MDCA I000
- 15 Goma rejilla
- 16 Borde soporte canarias (BSCA 0000)



MIKONOS



MIKONOS EDGE
BORDE MIKONOS
BPMI 0000 E2C 45x70



Technical information Información técnica

MONOBLOCK ONE PIECE, WITHOUT GLUED
UNA PIEZA, SIN PEGADO



UNE 41901
CLASE 3



EN ISO 10545-12



DIN 51130
R12



DIN 51097
CLASE C



EN ISO 10545-13
GA / GLA / GHA



LONG LIFE
LARGA VIDA



EASY CLEAN
FÁCIL LIMPIEZA



Available colors
Colores disponibles



Stromboli LIGHT




Stromboli CREAM




Stromboli SILVER

Skimmer corner solution
Solución esquina skimmer





Skimmer curved solution
Solución curva skimmer




MIKONOS EDGE CORNER PACK (2pcs)
PACK ESQUINA BORDE MIKONOS (2pcs)
① BPMI EI00 45x70
② BPMI EE00 45x70

MIKONOS CURVED EDGE
BORDE CURVO MIKONOS
① BPMI RI00
② BPMI RE00



Mikonos detail system
Detalle sistema Mikonos



1 Borde Mikonos (BPMI 0000)

2 Base

3 Junta de dilatación

4 Porexpan

5 Mortero de agarre

6 Hormigón formación pendientes

7 Solera de hormigón

8 Revestimiento interior piscina

9 Hormigón vaso piscina

10 Impermeabilización elástica

11 Revoco de regularización

12 Pasta de rejuntar

13 Junta de expansión



14 MDCA I000

BORA



BORA EDGE
BORDE BORA
BPBO 0000 20x50



OVERFLOWING



CERAMIC DRAIN GRATE
REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA
RJ55 0000 25x50x2.2

Drain - Desagüe: >19.4m³/hora
Grate Rubber 9710 included
Goma p/Rejilla 9710 incluida



ANTISHOCK



Component: Grate rubber
Componente: Goma p/rejilla
Art. 9710



GRATE SUPPORT
SOPORTE P/REJILLA
BSCA 0000 18x50



Technical information Información técnica

MONOBLOCK ONE PIECE, WITHOUT GLUED
UNA PIEZA, SIN PEGADO



UNE 41901
CLASE 3



EN ISO 10545-12



DIN 51130
R11



DIN 51097
CLASE C



EN ISO 10545-13
GA / GLA / GHA



LONG LIFE
LARGA VIDA



EASY CLEAN
FÁCIL LIMPIEZA



Available colors
Colores disponibles



Stromboli LIGHT



Stromboli CREAM



Stromboli SILVER




Crosscut PETRA



Crosscut CLOUD

Overflowing corner solution
Solución esquina desbordante



BORA EDGE CORNER PACK (2pcs)

PACK ESQUINA BORDE BORA (2pcs)

- ① BPBO EI00 20x50
- ② BPBO EE00 20x50


Can be used with drain grates RJ67, RJ55 and RJ70
Compatible con las rejillas RJ67, RJ55 y RJ70

DRAIN GRATE CORNER PACK RJ55 (2pcs)

PACK ESQUINA REJILLA DRENAJE RJ55 (2pcs)

- ③ RJ55 E000 20x50

Skimmer corner solution
Solución esquina skimmer





CANARIAS CORNER GRATE SUPPORT PACK (2pcs)


PACK SOPORTE ESQUINA CANARIAS PARA REJILLA (2pcs)

- ④ BSCA EE00 18x50
- ⑤ BSCA EI00 18x50

Can be used with drain grates RJ67, RJ55 and RJ70
Compatible con las rejillas RJ67, RJ55 y RJ70



Overflowing curved solution
Solución curva desbordante



BORA CURVED EDGE

BORDE CURVO BORA


- ① BPBO RI00
- ② BPBO RE00

Can be used with drain grates RJ67 and RJ55
Compatible con las rejillas RJ67 y RJ55


CURVED CERAMIC DRAIN GRATE RJ55

REJILLA CERÁMICA CURVA RJ55

- ③ RJ55 RI00
- ④ RJ55 RE00



Skimmer curved solution
Solución curva skimmer




CANARIAS CURVED GRATE SUPPORT


SOPORTE CURVO CANARIAS PARA REJILLA

- ⑤ BSCA RE00
- ⑥ BSCA RI00

Can be used with drain grates RJ67 and RJ55
Compatible con las rejillas RJ67 y RJ55



Bora detail system
Detalle sistema Bora





- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Borde Bora (BPBO 0000) | 7 Hormigón formación pendientes | 13 Pasta de rejuntar |
| 2 Rejilla Cerámica (RJ55 0000) | 8 Solera de hormigón | 14 Junta de expansión |
| 3 Base | 9 Revestimiento interior piscina | 15 MDCA I000 |
| 4 Junta de dilatación | 10 Hormigón vaso piscina | 16 Goma rejilla |
| 5 Porexpan | 11 Impermeabilización elástica | 17 Borde soporte canarias (BSCA 0000) |
| 6 Mortero de agarre | 12 Revoco de regularización | |



CANARIAS





GRATE SUPPORT
SOPORTE P/REJILLA
BSCA 0000 18x50



CERAMIC DRAIN GRATE
REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA
RJ70 0000 20x50x2.2



Drain - Desagüe: >9.7m³/hora
Grate rubber not included
Goma p/rejilla not incluida



Component: Grate rubber
Componente: Goma p/rejilla
Art. 6491



GRATE SUPPORT
SOPORTE P/REJILLA
BSCA 0000 18x50



Technical information Información técnica

MONOBLOCK ONE PIECE, WITHOUT GLUED
UNA PIEZA, SIN PEGADO



UNE 41901
CLASE 3



EN ISO 10545-12
✓



DIN 51130
R11



DIN 51097
CLASE C



EN ISO 10545-13
GA / GLA / GHA



LONG LIFE
LARGA VIDA



EASY CLEAN
FÁCIL LIMPIEZA



Available colors
Colores disponibles



Stromboli LIGHT



Stromboli CREAM



Stromboli SILVER




Crosscut PETRA



Crosscut CLOUD

Overflowing corner solution
Solución esquina desbordante



CANARIAS EDGE CORNER PACK (2pcs)

PACK ESQUINA BORDE CANARIAS (2pcs)

- ① BSCA EI00 18x50
- ② BSCA EE00 18x50


Can be used with drain grates RJ67, RJ55 and RJ70
Compatible con las rejillas RJ67, RJ55 y RJ70

DRAIN GRATE CORNER PACK RJ70

PACK ESQUINA REJILLA DRENAJE RJ70

- ③ RJ70 E000 20x50

Skimmer corner solution
Solución esquina skimmer





CANARIAS CORNER GRATE SUPPORT PACK (2pcs)


PACK SOPORTE ESQUINA CANARIAS PARA REJILLA (2pcs)

- ④ BSCA EE00 18x50
- ⑤ BSCA EI00 18x50

Can be used with drain grates RJ67, RJ55 and RJ70
Compatible con las rejillas RJ67, RJ55 y RJ70



Canarias detail system
Detalle sistema Canarias



- 1 Borde Soporte Canarias(BSCA 0000)
- 2 Rejilla Cerámica (RJ70 0000)
- 3 Base
- 4 Junta de dilatación
- 5 Porexpan
- 6 Mortero de agarre

- 7 Hormigón formación pendientes
- 8 Solera de hormigón
- 9 Revestimiento interior piscina
- 10 Hormigón vaso piscina
- 11 Impermeabilización elástica
- 12 Revoco de regularización



- 13 Pasta de rejuntar
- 14 Junta de expansión
- 15 MDCA I000
- 16 Goma rejilla

ARUBA



ARUBA EDGE
BORDE ARUBA
BPAR 0000 25x50



OVERFLOWING



CERAMIC DRAIN GRATE
REJILLA DE DRENAGE CERÁMICA
R67 0000 25x50x2.2

Drain - Desagüe: >19.4m³/hora
Grate Rubber 9710 included
Goma p/Rejilla 9710 incluida



ANTISHOCK Worldwide Patent
Patente Mundial



Component: Grate rubber
Componente: Goma p/rejilla
Art. 9710



GRATE SUPPORT
SOPORTE P/REJILLA
BSCA 0000 18x50



Technical information

Información técnica

MONOBLOCK ONE PIECE, WITHOUT GLUED
UNA PIEZA, SIN PEGADO



UNE 41901
CLASE 3



EN ISO 10545-12



DIN 51130
R11



DIN 51097
CLASE C



EN ISO 10545-13
GA / GLA / GHA



LONG LIFE
LARGA VIDA



EASY CLEAN
FÁCIL LIMPIEZA



Available colors

Colores disponibles



Stromboli LIGHT



Stromboli CREAM



Stromboli SILVER




Crosscut PETRA




Crosscut CLOUD

Overflowing corner solution
Solución esquina desbordante



Skimmer corner solution
Solución esquina skimmer



ARUBA EDGE CORNER PACK (2pcs)

PACK ESQUINA BORDE ARUBA (2pcs)


- ① BPAR EI00 25x50
- ② BPAR EE00 25x50

Can be used with drain grates RJ67, RJ55 and RJ70
Compatible con las rejillas RJ67, RJ55 y RJ70

DRAIN GRATE CORNER PACK RJ67 (2pcs)

PACK ESQUINA REJILLA DRENAGE RJ67 (2pcs)

- ③ RJ67 E000 25x50




CANARIAS CORNER GRATE SUPPORT PACK (2pcs)


PACK SOPORTE ESQUINA CANARIAS PARA REJILLA (2pcs)

- ④ BSCA EE00 18x50
- ⑤ BSCA EI00 18x50


Can be used with drain grates RJ67, RJ55 and RJ70
Compatible con las rejillas RJ67, RJ55 y RJ70



Overflowing curved solution
Solución curva desbordante



Skimmer curved solution
Solución curva skimmer



ARUBA CURVED EDGE

BORDE CURVO ARUBA


- ① BPAR RI00
- ② BPAR RE00

Can be used with drain grates RJ67 and RJ55
Compatible con las rejillas RJ67 y RJ55

CURVED CERAMIC DRAIN GRATE RJ67

REJILLA CERÁMICA CURVA RJ67

- ③ RJ67 RI00
- ④ RJ67 RE00




CANARIAS CURVED GRATE SUPPORT


SOPORTE CURVO CANARIAS PARA REJILLA

- ⑤ BSCA RE00
- ⑥ BSCA RI00

Can be used with drain grates RJ67 and RJ55
Compatible con las rejillas RJ67 y RJ55



Aruba detail system
Detalle sistema Aruba



- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Borde Aruba (BPAR 0000) | 7 Hormigón formación pendientes | 13 Pasta de rejuntar |
| 2 Rejilla Cerámica (RJ55 0000) | 8 Solera de hormigón | 14 Junta de expansión |
| 3 Base | 9 Revestimiento interior piscina | 15 MDCA I000 |
| 4 Junta de dilatación | 10 Hormigón vaso piscina | 16 Goma rejilla |
| 5 Porexpan | 11 Impermeabilización elástica | 17 Borde Soporte Canarias (BSCA 0000) |
| 6 Mortero de agarre | 12 Revoco de regularización | |





DRAIN CERAMIC GRATES
REJILLAS DE DRENAJE CERÁMICAS

DRAIN GRATE RJ67

REJILLA DE DRENAJE RJ67



CERAMIC DRAIN GRATE
REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA
RJ67 0000 25x50x2.2


out
C3

Drain - Desagüe: >19.4m³/hora


Grate rubber 9710 included

Goma p/rejilla 9710 incluida

 ANTISHOCK  Worldwide Patent Patente Mundial



Component: Grate rubber
Componente: Goma p/rejilla
Art. 9710



DRAIN GRATE CORNER
ESQUINA REJILLA DRENAJE
RJ67 E000 25x50x2.2

 ANTISHOCK



Available colors
Colores disponibles



Lao BONE



Cupira HUESO



Cements SNOW



Woods ARCTIC



Stromboli LIGHT



Salem CLAR



Lao SAND



Cupira MARENGO



Cements WARM



Woods NORDIC



Stromboli CREAM



Crosscut PETRA



Sea Rock MARFIL



Lao ASH



Cupira MULTI



Cements SMOKE




Woods OLIVO



Stromboli SILVER



Crosscut CLOUD



Sea Rock CARAMEL

DRAIN GRATE RJ70


REJILLA DE DRENAJE RJ70




CERAMIC DRAIN GRATE
REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA
RJ70 0000 20x50x2.2

out
C3



Drain - Desagüe: >9.7m³/hora



Component: Grate rubber
Componente: Goma p/rejilla
Art. 6491



DRAIN GRATE CORNER
ESQUINA REJILLA DRENAJE
RJ70 E000 20x50x2.2



Available colors
Colores disponibles



Stromboli LIGHT



Stromboli CREAM



Crosscut PETRA



Stromboli SILVER



Crosscut CLOUD

DRAIN GRATE RJ55

REJILLA DE DRENAJE RJ55



CERAMIC DRAIN GRATE
REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA
RJ55 0000 20x50x2.2

out
C3


Drain - Desagüe: >19.4m³/hora

Grate rubber 9710 included


Goma p/rejilla 9710 incluida

 ANTISHOCK

 Worldwide Patent
Patente Mundial



Component: Grate rubber
Componente: Goma p/rejilla
Art. 9710



DRAIN GRATE CORNER
ESQUINA REJILLA DRENAJE
RJ55 E000 20x50x2.2

 ANTISHOCK



Available colors
Colores disponibles



Stromboli LIGHT



Stromboli CREAM



Crosscut PETRA



Stromboli SILVER | Crosscut CLOUD







MDCA E000 4.5x50 cm


MDCA I000 5.5x50 cm




MDCA EE00 4.5x4.5 cm



MDCA EI00 5.5x5.5 cm




MDCA AE00 6.5x6.5 cm



MDCA AI00 6.5x6.5 cm



MDCA CE00 4.5x16 cm




MDCA CI00 5.5x16 cm



Available colors

Colores disponibles



Lao BONE



Cupira HUESO



Cements SNOW



Woods ARCTIC



Stromboli LIGHT



Salem CLAR



Lao SAND



Cupira MARENGO



Cements WARM



Woods NORDIC




Stromboli CREAM



Crosscut PETRA



Sea Rock MARFIL



Lao ASH



Cupira MULTI



Cements SMOKE



Woods OLIVO



Stromboli SILVER



Crosscut CLOUD



Sea Rock CARAMEL



CERÁMICA MAYOR, S.A.

Partida Planet, s/n. Callosa d'en Sarrià,
Alicante, España (03510)
+34 965 881 175 | info@ceramicamayor.com
www.ceramicamayor.com